

Kyocera ECOSYS P2035d, CET PK3 mixing tests

PK2 -> PK3		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,25%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,04%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,13	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,15	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,13	
Закачено тонера, Toner fed	55,2 g	
Температура, Temperature	28,2 C	
Относительная влажность, Relative humidity	25%	

Результат, SummaryКвалифицировано / Qualified

Tomoegawa PYU-01 -> PK3		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,94%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,71%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,28	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,31	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,29	
Закачено тонера, Toner fed	70,2 g	
Температура, Temperature	27,2 C	
Относительная влажность, Relative humidity	17%	

Результат, SummaryКвалифицировано / Qualified

Tomoegawa ED-33 -> PK3		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	2,66%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	2,32%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,17	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,12	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,14	
Закачено тонера, Toner fed	70,2 g	
Температура, Temperature	27,2 C	
Относительная влажность, Relative humidity	17%	

Результат, SummaryКвалифицировано / Qualified

Bulat KB02.2 -> PK3		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,57%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,87%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,19	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,21	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,19	
Закачено тонера, Toner fed	51,8 g	
Температура, Temperature	26,1 C	
Относительная влажность, Relative humidity	25%	

Результат, SummaryКвалифицировано / Qualified (см. примечание / see comment)

Bulat KB06.2 -> PK2		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,29%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,03%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,09	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,13	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,12	
Закачено тонера, Toner fed	51,8 g	
Температура, Temperature	26,1 C	
Относительная влажность, Relative humidity	25%	

Результат, SummaryКвалифицировано / Qualified

