

## Kyocera FS-4020dn, CET PK2 mixing test

| | | |
|---|---|---|
| **Tomoegawa PYU-01 -> PK2** | | |
| Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036 | *1,15%* | *Хорошо / Good* |
| Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036 | *0,61%* | *Хорошо / Good* |
| Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036 | *1,34* | |
| Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036 | *1,35* | |
| Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036 | *1,33* | |
| Закачано тонера, Toner fed | *63,8 g* | |
| Температура, Temperature | *25,9 C* | |
| Относительная влажность, Relative humidity | *44%* | |
| **Результат, Summary** | **Квалифицировано / Qualified** | |
| **Tomoegawa ED-33 -> PK2** | | |
| Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036 | *2,19%* | *Хорошо / Good* |
| Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036 | *1,43%* | *Хорошо / Good* |
| Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036 | *1,30* | |
| Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036 | *1,13* | |
| Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036 | *1,21* | |
| Закачано тонера, Toner fed | *43,7 g* | |
| Температура, Temperature | *23,3 C* | |
| Относительная влажность, Relative humidity | *57%* | |
| **Результат, Summary** | Квалифицировано / Qualified | |
| **Delacamp UT19F1 -> PK2** | | |
| Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036 | *1,61%* | *Хорошо / Good* |
| Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036 | *1,26%* | *Хорошо / Good* |
| Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036 | *1,33* | |
| Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036 | *1,34* | |
| Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036 | *1,34* | |
| Закачано тонера, Toner fed | *52,9 g* | |
| Температура, Temperature | *23,8 C* | |
| Относительная влажность, Relative humidity | *58%* | |
| **Результат, Summary** | Квалифицировано / Qualified | |
| **PK7 -> PK2** | | |
| Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036 | *1,74%* | *Хорошо / Good* |
| Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036 | *1,34%* | *Хорошо / Good* |
| Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036 | *1,31* | |
| Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036 | *1,36* | |
| Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036 | *1,32* | |
| Закачано тонера, Toner fed | *54,9 g* | |
| Температура, Temperature | *26,6 C* | |
| Относительная влажность, Relative humidity | *51%* | |
| **Результат, Summary** | Квалифицировано / Qualified | |
| **SCC KYTK360UNIV - PK2** | | |
| Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036 | *1,97%* | *Хорошо / Good* |
| Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036 | *1,60%* | *Хорошо / Good* |
| Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036 | *1,29* | |
| Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036 | *1,34* | |
| Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036 | *1,33* | |
| Закачано тонера, Toner fed | *56,1 g* | |
| Температура, Temperature | *22,7 C* | |
| Относительная влажность, Relative humidity | *50%* | |
| **Результат, Summary** | **Квалифицировано / Qualified** | |




**Описание и комментарии. Description and comments.**