Kyocera ECOSYS FS-1060DN, CET PK9 mixing test

Delacamp UT19F5 -> PK9


Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	0,73%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,48%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,19	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,43	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,30	
Закачано тонера, Toner fed	43,8 g	
Температура, Temperature	23,8 C	
Относительная влажность, Relative humidity	25%	
Результат, Summary	**Квалифицировано / Qualified**	


SCC KYTK1125UNIV -> PK9

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	0,46%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,19%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,12	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,35	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,23	
Закачано тонера, Toner fed	50,2 g	
Температура, Temperature	23,3 C	
Относительная влажность, Relative humidity	25%	
Результат, Summary	**Квалифицировано / Qualified**	

Tomoegawa ED-40 -> PK9

Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	5,08%	Неудовлетворительно / Poor
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	3,07%	Приемлемо / Acceptable
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,35	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,38	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,38	
Закачано тонера, Toner fed	66,1 g	
Температура, Temperature	23,2 C	
Относительная влажность, Relative humidity	26%	
Результат, Summary	Не квалифицировано / Not qualified*	





Описание и комментарии. Description and comments.

** Для перехода с тонера Tomoegawa ED-40 на PK9 нужно либо очищать блок проявки, либо мириться с заметным фоном в течение 600-800 страниц после замены тонера.*

** To switch from Tomoegawa ED-40 to PK9 it is required to clan the developer unit or accept high BG during 600-800 pages printed after installing the cartridge.*